

Recubrimiento avanzado de película delgada reforzada con 100 % sólidos, para proteger estructuras y equipos en servicios extremos de inmersión. El recubrimiento industrial ARC SD4i(E) está diseñado para:

- Proteger contra corrosión y erosión
- Proporcionar una protección extendida en servicios de inmersión con sustancias químicas agresivas
- Aplicarse con brocha, rodillo, o mediante aspersión sin aire o con componente plural

Áreas de Aplicación

- Celdas de flotación
- Tanques espesadores
- Hidrociclones
- Tolvas
- Tuberías para lodos
- Intercambiadores térmicos
- Tanques para lodos
- Recipientes y silos
- Desaireadores
- Bombas y ventiladores

Envase y Cobertura

Nominal, basado en 1 mano; espesor de película seca de 375 μ (15 mil)

- El cartucho de 1,125 mL cubre una superficie de 3,00 m² (32,30 ft²)
- El kit de 5 litros cubre una superficie de 13,33m² (143,52 ft²)
- El kit de 16 litros cubre una superficie de 42,67 m² (459,26 ft²)

Nota: Los componentes están previamente medidos y pesados.

Cada kit incluye las instrucciones de mezclado y aplicación. El kit de 5 litros incluye herramientas.

Color: Gris o azul



Características y Beneficios

- **Superficie resistente a la abrasión**
 - Prolonga la vida útil del equipo
 - Reduce la necesidad de repuestos
 - Reduce el tiempo improductivo
- **Superficie de alto brillo y bajo arrastre**
 - Mejora el flujo de los materiales
 - Realza la eficiencia
- **Elevada fuerza de adhesión**
 - Impide la corrosión por debajo de la película
- **100 % sólidos; sin VOC; sin isocianatos libres**
 - Promueve un uso seguro
 - Sin encogimiento al curarse
 - Resiste la permeación
- **Baja viscosidad, película delgada, para aplicación con brocha, rodillo o por aspersión**
 - Fácil de aplicar
 - Ahorra tiempo de reparación

Datos Técnicos

Composición	Matriz	Una estructura de resina epóxica modificada, que reacciona con un agente de curado a base de aminas alifáticas	
	Refuerzo	Mezcla patentada de refuerzos cerámicos finos	
Densidad del Producto Curado		1,8 g/cc	112 lb/ cu.ft.
Resistencia a la Flexión	(ASTM D 790)	717 kg/cm ² (70,3 MPa)	10200 psi
Adhesión por Tracción	(ASTM D 4541)	323 kg/cm ² (31,8 MPa)	4600 psi
Resistencia a la Tensión	(ASTM D 638)	391 kg/cm ² (38,2 MPa)	5500 psi
Elongación por tracción	(ASTM D 638)	2,8%	
Módulo de Flexión	(ASTM D 790)	7,7x10 ⁴ kg/cm ² (7531 MPa)	10,9 x 10 ⁵ psi
Dureza Durómetro Shore D	(ASTM D 2240)	82	
Resistencia al Escurrimiento Vertical, a 21 °C (70 °F) y 250 μ (10 mil)		Sin Escurrimiento	
Desgaste Taber CS-17/1000 ciclos/1 kg de carga	(ASTM D 4060)	67 mg pérdida	
Temperatura máxima (Depende del servicio)	Servicio Húmedo Servicio Seco	65°C 120°C	149°F 248°F
Vida útil en almacenaje (recipientes sin abrir)	3 años [almacenado entre 10 °C (50 °F) y 32 °C (90 °F) en una instalación seca y cubierta]		