

100 % torrhalt, avancerad armerad tunnfilmsbeläggning för att skydda konstruktioner och utrustning vid extrem användning nedsänkt i vätska. ARC SD4i(E) industriell ytbeläggning är utvecklad för att:

- Skydda mot korrosion och erosion
- Ge utökat skydd vid nedsänkning i aggressiva kemikalier
- Appliceras med pensel, roller, luftfri sprututrustning eller 2-komponentspruta

Applikationsområden

- Flotation celler
- Sedimenteringstankar
- Hydrocykloner
- Avluftare
- Matartrattar
- Slamrör
- Värmeväxlare
- Slamtankar
- Behållare och silos
- Pumpar och fläktar

Förpackning och täckning

Nominellt baserat på en beläggning med en total TFT på 375 µm

- 1 125 ml-patronen täcker 3,00 m²
- 5-literssatsen täcker 13,33 m²
- 16-literssatsen täcker 42,67 m²

Notera: Komponenterna har förmäts och förvägts. Varje sats innehåller anvisningar för blandning och applicering. 5-literssats inklusive verktyg.

Färg: Grå eller blå



Egenskaper och fördelar

- **Nötningstålig yta**
 - Förlänger utrustningens livslängd
 - Minskar antalet reservdelar som behövs
 - Minskar stilleståndstid
- **Blank yta med låg friktion**
 - Förbättrar materialflödet
 - Förbättrar effektiviteten
- **Hög vidhäftningsförmåga**
 - Förhindrar underfilmkorrosion
- **100 % torrhalt, inga lättflyktiga substanser, inga fria isocyanater**
 - Säkrare användning
 - Krymper inte vid härdning
 - Motverkar genomsläpplighet
- **Tunn film med låg viskositet som appliceras med pensel, roller eller sprututrustning**
 - Enkel att applicera
 - Kortare reparationstider

tekniska data

Kompositionsmatris	En modifierad epoxiharts som reagerat med ett alifatiskt aminhärdningsmedel		
Armering	Patenterad blandning av fina keramikarmeringar		
Densitet i härdad form		1,8 g/cc	112 lb/ cu.ft.
Böjhållfasthet	(ASTM D 790)	717 kg/cm ² (70,3 MPa)	10,200 psi
Vidhäftning till underlaget	(ASTM D 4541)	323 kg/cm ² (31,8 MPa)	4,600 psi
Dragbrottngräns	(ASTM D 638)	391 kg/cm ² (38,2 MPa)	5,500 psi
Elastisk töjning	(ASTM D 638)	2,8%	
Böjmotstånd	(ASTM D 790)	7,7x10 ⁴ kg/cm ² (7531 MPa)	10,9 x 10 ⁵ psi
Durometerhårdhet Shore D	(ASTM D 2240)	82	
Motstånd mot att rinna ned vid vertikala applikationer, vid 21 °C och 250 µm		Ingen nedrinning	
Taberslitage CS-17/1 000 cykler/1 kg belastning	(ASTM D 4060)	67 mg förlust	
Maximal temperatur (Beroende på funktion)	Våt applikation Torr applikation	65 °C 120 °C	149 °F 248 °F
Hållbarhet (i oöppnad behållare)	3 år [förvaring vid temperatur 10–32 °C på torr, täckt plats]		