

100 % kiintoainepitoinen, mineraalivahvistettu, kulutusta kestävä, alhaisen viskositeetin epoksi. ARC CS2(E) -ohutkalvopinnoite on suunniteltu:

- Suojaamaan uutta ja vanhaa betonia, johon kohdistuu lievää kemiallista ja/tai fyysistä räsitusta.
- Korvaamaan laattoja, kestävämmän kauemmin kuin maalit ja muut betonipinnoitteet.
- Levitetään telalla, sudilla, lastalla tai ilmattomalla tai kaksikomponenttiruiskulla.

Käyttökohteet

- Betonisäiliöt
- Varoaltaat
- Vedenottokanavat ja padot
- Sumput, viemärit ja kaivot
- Prosessialueet
- Jätevedenkäsittely
- Pumppu laiteperustat

Pakkaus ja riittoisuus

Nimellinen, perustuen 500 µm paksuuteen

- 16 litran sarja peittää 32,00 m²

Huom: Komponentit on mitattu ja punnittu valmiiksi.

Jokainen sarja sisältää sekoitus- ja levitysohjeet.

Väri: vaaleanharmaa



Ominaisuudet ja edut

- **Kestävä suorituskykyinen pinnoite**
 - Kestää pidempään kuin tavanomaiset maalit ja pinnoitteet
- **100 %:sti kiintoainepitoinen; ei sisällä VOC:itit eikä vapaita isosyanaatteja**
 - Parantaa käyttöturvallisuutta
 - Ei kutistu kuivessaan
- **Voidaan levittää kuivalle tai kostealle betonille**
 - Säästää aikaa sallimalla pinnoituksen erilaisissa olosuhteissa
- **Esikäsitellyt mineraalivahvikkeet**
 - Erinomainen läpihengityksen kesto
- **Saavuttaa voimakkaan tarttuvuuden betoniin**
 - Ei delaminoidu ja tarjoaa pitkäaikaisen suojan
- **Kiinnitarttumislujuus ylittää betonin sisäisen lujuuden**

Tekniset tiedot			
Koostumus	Epoksihartsin reagoi polyamidoamiinikovuutteen kanssa		
Lujite (yksinoikeudella valmistettu)	Sekoite pintamuokattuja mineraalivahvistuksia, jotka antavat kestävyttä läpäisyä ja kemiallista räsitusta vastaan.		
Tiheys kovettuneena		1,3 gm/cm ³	
Kiinnitartuntalujuus	(ASTM D 4541)	>35,1 kg/cm ² (>3,4 MPa)	
Puristuslujuus	(ASTM D 695)	802 kg/cm ²	
Vetolujuus	(ASTM D 638)	439 kg/cm ²	
Vetovenymä	(ASTM D 638)	5,1 %	
Taivutuslujuus	(ASTM D 790)	549 kg/cm ²	
Taivutuskerroin	(ASTM D 790)	1,9 x 10 ⁴ kg/cm ²	
Shorekovuus D	(ASTM D 2240)	85	
Pystysuuntaisen valumisen kesto, 21 °C:ssä ja 350 µ paksuudella		Ei valumista	
Maksimilämpötila (riippuvainen käytöstä)	Märkäkäyttö	52 °C	
	Kuivakäyttö	93 °C	
Säilyvyysaika (avaamattomat astiat)	3 vuotta (säilytettynä 10–32 °C:n lämpötilassa, kuivassa katetussa tilassa)		