1740

高い耐摩耗性能を備えたパッキン

過激な用途向け押出し防止パッキン

Chesterton® 1740 は、高性能格子編パッキンで、耐久性のある多繊維アラミド繊維糸で構成され、信頼性向上のために PTFF や特化された潤滑剤で強化されています。熱の消失を効果的に行うため、個々の糸は丁寧にコーティングされており、過酷な条件下でパッキンの寿命を延長します。

1740 は多用性に優れ、パッキンセット一式として取付けが可能で、極端な圧力や温度、過激な薬品類および過酷な摩耗に対して優れた耐性を発揮します。エンドリングとしての使用にも最適で、摩耗の激しい用途において優れた耐押出し製を発揮し、最も過酷なシール環境用途に信頼性の高いソリューションを提供します。

- 摩耗の激しい環境において優れた耐押出し製を発揮
- 対象物を汚染せず、着色しない
- 多用途パッキン

技術データ

素材	アラミド繊維
圧力限界	21 bar g (300 psig)
周速	10 m/s (2000 fpm)
温度限界	260°C (500°F)
耐薬品性	pH 3 から 11

用途

シャフト、ロッド、ポンプシャフト、溶剤、弱酸、アルカリおよびオイル。

産業

鉱山、パルプおよび製紙、石炭火力発電所。

サイズ		梱包重量±10%		製品番号
ミリメートル	インチ	キログラム	ポンド	
3.2	1/8	0.908	2	004360
4.0	–	0.908	2	004361
4.7	3/16	0.908	2	004362
6.0	–	0.908	2	004363
6.4	1/4	0.908	2	004364
		2.270	5	004373
8.0	5/16	0.908	2	004365
		2.270	5	004374
9.5	3/8	0.908	2	004366
		2.270	5	004375
		4.540	10	004381
10.0	–	0.908	2	004367
		2.270	5	004376
11.0	7/16	2.270	5	004377
12.0	–	0.908	2	004369
		2.270	5	004378
12.7	1/2	0.908	2	004370
		2.270	5	004379
		4.540	10	004383
14.0	9/16	2.270	5	004380
16.0	5/8	4.540	10	004385
17.5	11/16	4.540	10	004386
19.0	3/4	4.540	10	004387
20.5	13/16	4.540	10	004388
22.0	7/8	4.540	10	004389
24.0	15/16	4.540	10	004393
25.4	1	4.540	10	004394

Chesterton の ISO 認定書はwww.chesterton.com/corporate/isoで入手可能

販売元：

技術データはラボテストの結果を反映し、一般特徴のみを呈示するものです。A.W. Chesterton Companyは、商品性または特定目的への適合性の保証を含め、明示または黙示を問わず、いかなる保証もいたしません。当社の責任は、製品の交換のみに限定されます。本書に記載されている画像は、一般的な例示または美観上の目的のために使用されているものであり、特定の製品または機器に関する取扱い、安全、操作、使用に関する情報や支持、助言を提供することを目的としたものではありません。製品の安全な使用、保管、取扱いおよび廃棄に関しては、該当する安全データシート、製品データシートおよび/または製品ラベルをご参照いただくか、最寄りの Chesterton 販売担当者にお問い合わせください。

© 2026 A.W. Chesterton Company.
® 特に注記がない限り、米国およびその他の国でA.W.Chesterton Company が所有する登録商標です。

CHESTERTON®
Global Solutions, Local Service.

A.W. Chesterton Company
860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA

電話：781-438-7000
chesterton.com

Form No. EN602428
1740 PDS – Japanese
6/26